SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Lastek 121



Electrode à rendement élevée

CLASSIFICATION

EN ISO 2560-A: E 42 A RR 73

AWS A5.1: E 7024

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Electrode à haut rendement destinée au soudage en angle et bout à bout des aciers de construction.

Grande vitesse de dépôt. Par rapport à une électrode normale cette électrode dépose plus de métal par unité de temps, ce qui permet le remplissage rapide des joints en tôles épaisses en moins de couches, réduisant ainsi le retrait et les tensions dans la construction.

Longs cordons de bel aspect, laitier facile à enlever.

Rendement 160 %.

APPLICATIONS

Remplissage de chanfreins en V de forte section, de soudures bout à bout, en angle, en gouttière et en corniche en tôles épaisses. Pour des aciers jusqu'à 520 N/mm² (y compris l'acier coulé).

COMPOSITION CHIMIQUE (%) (valeurs typiques, all weld metal)

C:	0.06 - 0.10	Mn: 0.60 - 0.80	Si : 0.40 - 0.60	P : < 0.025	S : < 0.02
Fe:	Balance				

VALEURS MÉCANIQUES (valeurs typiques, all weld metal)

Limite élastique	Résistance	Allongement	Résilience
N/mm²	N/mm²	5d (%)	Charpy V notch (ISO-V)
≥ 420 MPa	≥ 520 MPa	≥ 23%	≥ 70 J (20°C)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pos. de soudage	PA, PB, PC						
Gaz de protection	NA						
Emballage	5 kg dans une boîte en carton						
Polarité	AC ou DC, l'électrode sur le pôle négatif						
Diamètre (mm)	3.2	4.0	5.0				
Longueur (mm)	450	450	450				
Courant (A)	120 - 180	180 - 220	260 - 320				

Tips & tricksTenir un arc court ou moyen. Cette électrode peut être soudée par contact ou avec un balancement. Electrode légèrement inclinée dans la direction du soudage.

L'information contenue dans ce document est basée sur des tests intensifs et sont exacts au meilleur de notre connaissance. Notez que ces valeurs ne sont que des valeurs typiques qui ont été obtenus en testant selon la norme prescrite. L'adéquation du produit doit toujours être confirmé par des tests de qualification avant utilisation dans toute application. L'information peut être modifié sans préavis.